REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE
OFFICE NATIONAL DES MINES

الجمهورية التونسية
وزارة الصناعة والتكنولوجيا
الديوان الوطني للمناجم

خريطة المواد الإنشائية لولاية القيروان

CARTE DES SUBSTANCES UTILES DU GOUVERNORAT DE KAIROUAN

LEGENDE - مفتـــاح

الأحجـــار الطينيـــة
LES ROCHES ARGILEUSES

LITHOLOGIE

ARGILE

MINERALOGIE

ILLITE
SMECTITE
KAOLINITE

CHIMIE

CaO %	2,9 - 4,5
Al2O3 %	18,5 - 20
SO3 %	0,16

الأحجـــار الكلســـية
LES ROCHES CARBONATEES

LITHOLOGIE

CARBONATE
CROUTE

CHIMIE

CaO %	54.17 - 57.8
MgO %	0,14- 0,33
Fe2O3 %	0,16

MINERALOGIE

LA	54.17 - 57.8
MDS	0,14- 0,33
MDH	0,16
RC en Kg/cm2	1070

الأحجـــار الرمليـــة
LES ROCHES SILICEUSES

LITHOLOGIE

SABLE

CHIMIE

SiO2 %	98 - 99
Fe2O3 %	0,004 - 0,1

الأحجـــار الجبســـية
LES ROCHES GYPSEUSES

LITHOLOGIE

GYPSE

CHIMIE

SO3 %	33 - 51
CaO %	28 - 32

LES ALTERNANCES

LITHOLOGIE

ALTERNANCE CARBONATE ARGILE
ALTERNANCE CARBONATE SABLE
ALTERNANCE ARGILE GYPSE
ALTERNANCE ARGILE SABLE
ALTERNANCE ARGILE SABLE CONGLOMERAT

Voirie
Limite de délégation



REALISEE DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION ONM - ODCO

Octobre 2010